

Toelichting

- (1) Ter voorkoming van conflictsituaties over de esthetische eisen die de opdrachtgever aan het werk kan stellen, is het bij Groep 0 en 1 verplicht een proefvlak te benoemen. Voor de overige groepen is het raadzaam een proefvlak te benoemen als referentie voor de overeengekomen werkzaamheden. Indien er geen proefvlak is overeengekomen dient de beoordeling plaats te vinden door een onafhankelijk ter zake kundige.
Om bij Groep 0 de hechting van het afwerksysteem te kunnen garanderen dient het gehele oppervlak geschuurd te worden door degene die het afwerksysteem aanbrengt. Bij Groep 1, het aanbrengen van een mat afwerksysteem, dienen plaatselijke (opliggende) onregelmatigheden te worden weggeschuurd door degene die het afwerksysteem aanbrengt.
- (2) Tenzij vooraf anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
- (3) Oneffenheden in de vorm van ruwe plekken (bultjes, spaanslagen en niveauverschillen in de textuurdiepte) gelijk of kleiner dan 1 mm zijn toegestaan.
- (4) Door het uittreden van kalk in minerale pleisters zijn kleurnuances mogelijk en toegestaan.
- (5) Deze tabel dient ook ter bepaling van de vlakheid van profielen.

De hoeknauwkeurigheid dient als volgt te worden bepaald:

| Lengte van het aangrenzende oppervlak (θ) meter | Afwijking van de rechte (haakse) hoek mm |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| $\theta < 0,25$ | 3 |
| $\geq 0,25 \theta < 0,5$ | 5 |
| $\geq 0,5 \theta < 1$ | 6 |
| $\geq 1 \theta \leq 3$ | 8 |

Meetapparatuur:

De vlakheidsmetingen dienen te worden uitgevoerd met precisiereien met een lengte die overeenkomt met de gekozen onderlinge afstand tussen de meetpunten.

Visuele beoordeling stukadoorswerk Binnen:

Tijdens een beoordeling mag er geen strijklicht op het te beoordelen oppervlak vallen. Zie ook Bijlage A van NEN 13914-2.



Technisch Bureau Afbouw
Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag
Telefoon: 070 33 66 500
E-mail: info@tbafbouw.nl
www.tbafbouw.nl



Techniek

TBA-Tabelkaart 2

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

maart 2018



| Criteria | | Groep 0 | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toepassing: | | Glad oppervlak, verkregen door het aanbrengen van een één- of <u>meerlaagssysteem</u> , waaraan <u>zeer</u> hoge visuele en functionele eisen worden gesteld en dat naderhand kan worden voorzien van een glanzend (zijde-/hoogglans), handmatig of mechanisch aangebracht, afwerksysteem. | Glad oppervlak waaraan hoge visuele en functionele eisen worden gesteld en dat naderhand kan worden voorzien van een mat afwerksysteem, vinylbehang, een glasvlies versterkt verfsysteem of een fijne sierpleister met een korreldikte tot 1 mm. | Glad oppervlak dat naderhand wordt voorzien van een afwerklaag zoals dikker behang, sierpleister en dergelijke met een korreldikte vanaf 1 mm. | Glad oppervlak met een laagdikte van 0 mm tot maximaal 2 mm, uitgevoerd als filmwerk en dat naderhand kan worden voorzien van een dikker behang, sierpleister en dergelijke met een korreldikte vanaf 2,5 mm. | Gelijkmatig gestructureerd (geschuurd of gespoten) oppervlak met een maximale korreldikte tot 3 mm. | Grof gestructureerd, geschuurd of gespoten oppervlak met een korreldikte groter dan 3 mm. | Glad oppervlak uitgevoerd als plaatselijke reparatie. |
| Plaatselijke onregelmatigheden: | | Niet toegestaan Proefvlak verplicht (1) | Volgens proefvlak Proefvlak verplicht (1) | Tot maximaal 1 mm toegestaan (3) | Tot maximaal 1 mm toegestaan (3) | Volgens proefvlak (1) | Volgens proefvlak (1) | Tot maximaal 1 mm toegestaan (3). In de aangebrachte dunpleister rondom het gerepareerde oppervlak van beton zijn luchtbelgaten toegestaan tot 4 mm. |
| Kleurverschillen: | | Toegestaan (2) | Toegestaan (2) | Toegestaan | Toegestaan | Niet toegestaan (4) | Niet toegestaan (4) | Toegestaan |
| Vlakheidstolerantie in mm bij een | | | | | Geen eisen, volgt oppervlak ondergrond. | | | Geen eisen, volgt oppervlak ondergrond. |
| onderlinge | 0,2 m | 0,5 | n.v.t. | n.v.t. | | n.v.t. | n.v.t. | |
| afstand tussen | 0,4 m | 1 | 1 | 1,5 | | 1,5 | 2 | |
| de meetpunten | 1,0 m | 1,5 | 2 | 3 | | 3 | 3 | |
| van (5): | 2,0 m | 2 | 5 | 5 | | 5 | 5 | |